

알파텍 솔벡스 37-676 내화학 장갑의 화학물질별 저항에 따른 내구성 확인표

침투 투과 시간(분)						
0	1	2	3	4	5	6
<10	<10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	>480
추천하지 않음	비밀 보호		중간 보호		강한 보호	

고지사항:

권장 사항은 실험실 테스트 결과 및 화학물질 구성에 대한 추정을 기반으로 하고 있으며 구체적인 최종 사용 조건은 적절하게 나와 있지 않을 수 있습니다.

화학물질의 혼합에 따른 시너지 효과는 고려되지 않았으며 장갑의 사용환경에 따라 침투 시간은 변할 수 있습니다.

본 정보는 가이드 용도로만 사용하시길 권장하며 본문에 포함된 모든 진술과 관련된 보증을 포함하여 일체의 책임을 지지 않습니다.

CAS	화학물질명	%	37-676
100-42-5	스티렌	100	24
100-44-7	염화벤질	100	10-30
107-13-1	아크릴로니트릴	100	<10
108-05-4	비닐 아세테이트	100	<10
108-24-7	아세트산 에틸	100	<10
108-88-3	톨루엔	100	23
108-95-2	페놀	90	64
109-89-7	디에틸아민	100	17
109-99-9	테트라하이드로퓨레인	100	6
110-54-3	n-헥산	100	>480
123-91-1	p-다이옥산	100	<10
1310-73-2	수산화나트륨	40	>480
1336-21-6	수산화 암모늄	35	120-240
141-78-6	에틸 아세테이트	100	18
142-82-5	헵탄	100	>480
143-33-9	시아나화 나트륨	37	>480
50-00-0	포름알데히드	37	>480
54-11-5	니코틴	100	60-120
584-84-9	톨루엔-2 4-다이아이소사이아네이트	100	120-240
64-17-5	에틸 알코올	100	240-480
64-18-6	포름산	90	10-30
64-19-7	아세트산	100	53
98-95-3	나이트로벤젠	100	105

CAS	화학물질명	%	37-676
67-56-1	메탄올	100	28
67-64-1	아세톤	100	7
68334-30-5	디젤 LS	100	>480
71-36-3	부탄올	100	>480
71-43-2	벤젠	100	23
7439-97-6	수은	100	>480
75-05-8	아세토니트릴	100	5
75-07-0	아세트알데하이드	100	<10
75-09-2	메틸렌 클로라이드	100	<10
75-15-0	이황화탄소	100	12
7647-01-0	염산	37	>480
7647-14-5	염화나트륨	100	>480
7664-41-7	암모니아	100	120-240
7664-93-9	황산	99	30-60
7697-37-2	질산	70	26
7722-64-7	과망간산 칼륨	7	>480
7782-50-5	염소	100	<10
7790-94-5	클로로설폰산	100	<10
78-93-32	메틸 에틸 케톤	100	5
79-10-7	아크릴산	100	10
8006-61-9	가솔린	100	134
8014-95-7	기름(20% w/w 삼산화황)	20	10-30
7722-84-1	과산화수소	30	>480